

Osmocem RD

Imperméabilisant cimenté osmotique déformable épais à 2 composants



Mortier cimenté, osmotique à deux composants renforcé en fibres, à base de liants hydrauliques, résines modifiantes et flexibilisants, charges superpouzzolaniques réactives, pour la préparation de mélanges d'adhésifs, applicables à la truelle, qui réalisent après durcissement, une protection d'étanchéité efficace, à la fois en pression directe et contre pression, avec une capacité de déformation élevée.

CODE DOUANIER: 3824 5090

COMPOSANTS: Bi-composant

ASPECT: Poudre + Liquide

COULEURS DISPONIBLES: Gris

EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Sac 25 kg [A] - Jerricane 4.5 kg [B] - Kit: 1 Sac 25 kg [A] + 1 Jerricane 4.5 kg [B]

CERTIFICATIONS OBTENUES ET NORMES



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Osmocem RD réunit synergiquement les propriétés et prestations qui dérivent d'un mélange particulier de composants, parmi lesquels les fines réactives super pouzzolaniques pour une amélioration nette de l'inertie chimique et de l'adhérence, la réduction de la porosité et de la perméabilité, avec une réduction conséquente de la carbonatation. La présence de polymères dans le mélange en augmente, en outre, la déformabilité et la stabilité, en réduisant les déchets, détachements et fissurations.

CHAMPS D'APPLICATION

Revêtements, reconstructions et protections millimétriques, rasages, etc., dans les interventions de restauration conservatrice, imperméabilisant de travaux en béton armé, enveloppes de maçonnerie, surfaces étendues exposées etc. à condition qu'elles soient suffisamment poreuses et absorbantes et exemptes de tout traitement de surface hydrofuge et / ou hydrofuge, qu'il soit chimique (siloxanes, époxy, polyuréthanes, etc.) ou naturel (cirage). Particulièrement adapté pour les opérations de déshumidification et de restauration des locaux souterrains, en combinaison au cycle de déshumidification avec Caleosana.

SUPPORTS AUTORISÉS

Béton - Briques - Maçonneries mixtes - Maçonneries en pierre - Parois rocheuses



PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes, poussière, etc. traitements hydrofuges en général, etc. Elle devront être convenablement saturées avec de l'eau jusqu'à atteindre la condition de "saturées à surface séchée". Il est toujours conseillé d'apprêter le support d'application avec environ 100-150 g/m² de latex adhésif COMPOSANT B ; de cette façon, au moins trois opérations extraordinairement efficaces sont réalisées avec un amorçage simple et rapide : a) expulsion de l'air de la surface porosit  bouchon (avec une r duction drastique du cloquage bien connu qui se produit sur les produits  lastiques   faible  paisseur); b) diminution de l'absorption du support (pour garantir un durcissement convenable de l'enduit imperm able) ; c) adh rence accrue gr ce   la p n tration profonde du composant polym re.

MODE D'EMPLOI

M langer le composant en poudre (composant A) avec la solution hydratante (composant B) avec une perceuse   faible nombre de tours, verser progressivement la poudre dans le liquide, continuer le m lange jusqu'  l'obtention d'un m lange homog ne sans grumeaux. Une fois le m lange termin , attendre quelques minutes et m langer   nouveau avant de l'appliquer. Pour am liorer davantage les performances du rev tement, il est conseill  d'ins rer un treillis de soutien en acier (fil de 2 mm et maille 5x5 cm) entre une couche et une autre.


M THODES D'APPLICATION

Truelle - Taloche - Spatule - Machine   cr pir


NETTOYAGE DES OUTILS


Eau


CARACT RISTIQUES FONDAMENTALES


 Conservabilit : 12 mois


 Epaisseur maximum conseill e: 15 mm


 Non inflammable


 Produit mis en Evidence

 Temp rature d'utilisation: +5 / +35  C

 Diam tre maximum agr gat: 1 mm

 Epaisseur minimum conseill e: 5 mm

 Pot-life: 50 - 70 min

 R sistant aux rayons UV

SP CIFICATIONS TECHNIQUES

UNI EN 1015-11
R sistance   compression > **40 N/mm²**

Sd EN ISO 7783-1
Perm abilit    la vapeur d'eau **CLASS I**

UNI EN 1015-6
Masse volumique **1900 kg/m³**

UNI EN 1015-12
Lien d'adh rence **2.4 N/mm²**

UNI EN 1015-11
R sistance   la flexion > **8 N/mm²**

EN 13142
Module  lastique statique **19000 N/mm²**

UNI EN 1015-18
Absorption capillaire **0.09 kg•h^{0.5}/m²**

Imperm abilit  Darcy **10⁻¹⁰ cm/s**

CONSOMMATION

Environ 18 kg/m² de Osmocem RD par centim tre d' paisseur   r aliser (environ 1800 kg par m³).



STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE



CONTENUS ADDITIONNELS



Produit et distribué par **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italie
Tél : +39 0376.604185 / 604365
Fax : +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Mise à jour du **06-07-2022**
Conditions de vente et avis légaux disponibles sur
<https://www.azichem.com/conditions-generales-de-vente>
Nombre total de pages de ce document: 4

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Pour vérifier l'adéquation du produit en fonction des besoins spécifiques, il est toujours essentiel de procéder à des essais préliminaires.

Ne pas appliquer en présence de lumière du soleil directe et soigner la protection et la maturation humide.

Ne pas appliquer sur des substrats peu ou non poreux ou sur des traitements hydrofuges en général, si ce n'est après un dépolissage approprié par des marteaux, des ponceuses et des équipements appropriés pour les traitements préparatoires des substrats, ou après un traitement approprié avec des apprêts polymères appropriés. Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.

Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

