

# Rasotile



**CODE DOUANIER:** 3824 5090

**COMPOSANTS:** Bi-composant

**ASPECT:** Poudre + Liquide

**COULEURS DISPONIBLES:** Blanc

**EMBALLAGES ET DIMENSIONS:** Sac 12.5 kg [A] - Jerricane 2.5 kg [B] - Kit: 1 Sac 12.5 kg [A] + 1 Jerricane 2.5 kg [B]

## SUPPORTS AUTORISÉS

Béton - Mortiers de béton, à la chaux et mixtes - Plastique - Carreaux et tuiles - Enduits et mortiers chaux et chaux-ciment

## MÉTHODES D'APPLICATION


Spatule


## NETTOYAGE DES OUTILS


Eau

## CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

 Conservabilité: 12 mois


 Pot-life: 45 - 60 min

 Sans solvants

 Utiliser en portant des gants de protection

 Poids spécifique: 1.40 kg/l

**A:B** Rapport de mélange: 100:20 \_

 Température d'utilisation: +10 / +30 °C

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EN 1015-19

Perméabilité à la vapeur d'eau < **15 µ**

Intervalle de recouvrement à 20°C **6-8 h**

Résidu sec **100 %**

Température d'exercice **-20 / +90 °C**

EN 1015-11

Résistance à compression > **15 N/mm<sup>2</sup>**

Durcissement complet à 20°C **28 jour**

Durcissement au toucher à 20°C **4-6 h**

EN 1015-12

Adhésion au support > **1 N/mm<sup>2</sup>**

EN 1015-18

Absorption capillaire < **2**

EN 1745

Conductivité thermique **0.47 W/mK**

EN 13501-1

Réaction au feu **classe F**

EN 1015-11

Résistance à la flexion > **5 N/mm<sup>2</sup>**

## STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques.

## AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : [www.azichem.com](http://www.azichem.com). La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : [www.azichem.com](http://www.azichem.com).  
Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

