

Repar Tix HG

Mortier cimenté structural thixotrope, fibres renforcé



Mortier cimenté thixotrope structural, renforcé en fibres, avec imperméabilité intrinsèque très élevée, avec des caractéristiques physiques et mécaniques extraordinaires: adhésion au béton, adhésion à l'acier, résistance à la compression, résistance à la flexion, résistance à l'abrasion. Idéal pour assainissement des ouvrages et des artefacts en béton dégradé et revêtements à haute performance. Grâce à sa très grande adhésion sur les supports en acier et en béton, il convient également pour la fixation de barres filetées dans des trous réalisés sur des conglomérats de béton ou de roche. Applicable à la truelle et à la taloche.

CODE DOUANIER: 3824 5090

COMPOSANTS: Monocomposant

ASPECT: Poudre

COULEURS DISPONIBLES: Gris

EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Sac 25 kg - Palette: 50 x (Sac 25 kg)

CERTIFICATIONS OBTENUES ET NORMES



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Mortier bétonique rhéoplastique, tyxotropique, structural, compiste, à base de ciments spéciaux et agrégats de silices sélectionnés, fibro-renforcé avec un mélange équilibré de fibres polypropyléniques READYMESH et microfibres de métasilicate de calcium, ajouté avec des agents spécifiques et une haute teneur en microsiliques. Il fournit, après durcissement, de très hautes prestations en terme d'imperméabilité intrinsèque, résistance au délavage et à l'hydrolisation, résistance mécanique, à l'abrasion et à la cavitation, attitudes anti-saturation en CO₂, stabilité chimico-physique, résistance aux agressions atmosphériques et aux eaux délavantes. Il est fibro-renforcé en trois dimensions, il fournit une haute adhésivité et adhésion; il est stable dimensionnellement (retrait-compensé). Le produit est mélangé avec de l'eau (environ 16% du poids du sac).

CHAMPS D'APPLICATION

Réparations et revêtements protecteurs d'oeuvres hydrauliques (pipelines, barrages, tunnels, etc.), des structures marines et des artefacts dans des situations critiques: physico-chimiques agressifs, eaux antédiluviennes, milieu marin, etc. Pour les opérations spritz beton humides, il est conseillé d'utiliser le mortier Repar Tix HG SB, qui maintient les caractéristiques physiques et mécaniques de Repar Tix HG, mais est spécialement formulé pour la performance maximale des machines de pulvérisation.

SUPPORTS AUTORISÉS

Béton - Préfabriqués - Briques - Maçonneries mixtes - Maçonneries en pierre - Parois rocheuses



PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes, poussière, etc. Elle devront être convenablement saturées avec de l'eau jusqu'à atteindre la condition de "saturées à surface séchée". Une rugosité adéquate des surfaces par scarification, sablage, etc. est toujours nécessaire afin d'obtenir les valeurs d'adhérence maximales au support. Les valeurs optimales sont obtenues avec une hydro-scarification à haute pression. Mettre à nu les fers subissant une oxydation perturbatrice ou profondément oxydés, en éliminant la rouille des fers exposés (par sablage ou brosses abrasives).

MODE D'EMPLOI

Mettre dans le mélangeur 2/3 de l'eau du mélange, puis ajouter Repar Tix HG et l'eau restante, en remuant jusqu'à ce que le mélange de la consistance souhaitée soit homogène et sans grumeaux. L'eau du mélange devrait être autour de 16% du poids du sac. L'ajout de Bond HG à l'eau du mélange, (environ 0,5 litres par sac de produit de 25 kg) permet de nouvelles améliorations en termes d'adhésivité, adhérence, résistance à l'eau, traitement, aptitude au moulage et capacité de déformation. Pour des épaisseurs de revêtement élevées, exigences statiques, monolithiques etc., réalisées avec Repar Tix HG, il convient de prévoir l'utilisation de renforts métalliques appropriés (soudés, cages, etc.), ancrés au support avec Syntech Profix, GROUT MICROJ, Repar Tix G2, ou avec le même Repar Tix HG.

MÉTHODES D'APPLICATION

Truelle - Taloche - Spatule - Jet

NETTOYAGE DES OUTILS

Eau

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

- | | |
|--|--|
|  Conservabilité: 12 mois |  Diamètre maximum agrégat: 1.5 mm |
|  Epaisseur maximum conseillée: 40 mm |  Epaisseur minimum conseillée: 7 mm |
|  Mélanger avec de l'eau: 16 % |  Pot-life: 30 min |
|  Produit mis en Evidence |  Température d'utilisation: +5 / +28 °C |
|  Utiliser en portant des gants de protection | |



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

UNI EN 12190

Résistance à compression à 1 jour **25 N/mm²**

UNI EN 12190

Résistance à compression à 28 jours **≥ 65 N/mm²**

UNI EN 196/1

Résistance à la flexion à 1 jour **5 N/mm²**

UNI EN 13295

Résistance à la carbonatation **0.5 mm**

UNI EN 13057

Absorption capillaire **0.30 kg·h^{0.5}/m²**

UNI PdR 88:2020

Contenu recyclé total **≥ 3.9 %**

UNI EN 13687-1

Détermination de la compatibilité thermique **≥ 2 N/mm²**

UNI 8147

Expansion contrastée avec séchage à l'air pendant 1 jour **> 0.01 %**

EN 13501-1

Réaction au feu **A1**

UNI EN 1542

Lien d'adhérence **≥ 2 N/mm²**

UNI EN 12190

Résistance à compression à 7 jours **50 N/mm²**

UNI EN 12190

Résistance à compression à 90 jours **≥ 70 N/mm²**

UNI EN 196/1

Résistance à la flexion à 28 jours **> 8.0 N/mm²**

UNI EN 13036-4

Résistance au glissement **61.0 mm**

pH **> 12**

UNI EN 1015-17

Contenu de chlorure **< 0.01 %**

EN 13142

Module élastique statique **26000 N/mm²**

< 70 µg/m³

Rapport eau/liants **< 0.37**

UNI EN 1015-6

Masse volumique **2220 kg/m³**


CONSOMMATION

Environ 18,5 kg/m² de Repar Tix HG par centimètre d'épaisseur à réaliser (environ 1850 kg par m³).

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE



CONTENUS ADDITIONNELS



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Ne pas appliquer en cas d'exposition directe ou en cas de forte ventilation. Soigner la protection et la maturation humide, prolongée, des surfaces exposées. Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.

Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

