

Sanafarbe Marmorino Finitura

Revêtement minéral respirant à effet marbre



Revêtement de finition à épaisseur, facile à appliquer, imitation marbre, disponible sous forme brillant ou mat, pour les extérieurs et intérieurs, respirant et hydrofuge, à la chaux éteinte, poussière de marbre micronisée et agents spécifiques, résistant à la moisissure, non-absorbant vis-à-vis des saletés. Disponible en différentes couleurs, avec une large gamme de nuances formulables sur demande.

CODE DOUANIER: 3209 9000

COMPOSANTS: Monocomposant

ASPECT: Pâte

COULEURS DISPONIBLES: Demander les couleurs disponibles

EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Seau 20 kg

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La chaux grasse à séchage long, employé comme liant, confère de visibles propriétés respirantes, antiseptique et anti-moisissures. La haute attitude au polissage à la brosse exalte, avec l'importance esthétique, les capacités étanches à l'eau et anti-salissure. La grenaille de marbre donne un très bel aspect polychrome, moucheté. La formule spéciale de SANAFARBE MARMORINO FINITURA, à base de grassello di calce à séchage long, poudre de marbre, pigments naturels et agents minéraux, offrent une très bonne respirabilité au revêtement, une très bonne attitude anti-moisissure et anti-bactérienne.

CHAMPS D'APPLICATION

Revêtement final décoratif, à effet marbre, pour la construction de revêtements de haute qualité, de protection et de décoration, dans les constructions écologiques, dans les nouvelles constructions et dans la restauration des bâtiments et monuments historiques.

SUPPORTS AUTORISÉS

Crépis - Peintures et crépis

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les surfaces d'application devront être nettoyées, sans saletés, parties friables et incohérentes, poussière, etc. Elle devront être convenablement saturées avec de l'eau jusqu'à atteindre la condition de "saturées à surface séchée".



MODE D'EMPLOI

SANAFARBE « MARMORINO » est prêt à l'usage, sous forme de pâte tyxotropique et doit être utilisé avec une taloche en inox, en deux ou trois couches, en fonction du niveau de couverture désiré. La dernière couche devra être appliquée soigneusement, toujours avec une spatule ou taloche en inox, au moment où le produit commence à sécher. SANAFARBE « MARMORINO » peut être appliqué sur des surfaces internes et externes. En cas d'enduits bétoniques ou à la chaux, tout comme en cas de peintures à la chaux pré-existantes, sous réserve qu'elles soient compactes et ne s'effritant pas, l'application peut survenir directement. D'éventuelles peintures de type organique (lavables, avec solvants, etc.) devront être remises. En présence de surfaces rugueuses et/ou non-homogènes il est nécessaire de les homogénéiser préalablement par l'application de SANAFARBE MAMORINO FONDO.


MÉTHODES D'APPLICATION

Spatule

NETTOYAGE DES OUTILS


Eau

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

 Appliquer en deux couches

 Poids spécifique: 1.48 kg/dm³

 Conservabilité: 12 mois

 Température d'utilisation: +8 / +30 °C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

a 20°C
Durcissement au toucher à 20°C **4 h**

a 20°C
Durcissement complet à 20°C **12 - 24 h**

CONSOMMATION

Environ 0,6 kg de SANAFARBE MARMORINO FINITURA par m² de surface à revêtir.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.



CONTENUS ADDITIONNELS



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Éviter l'exposition directe prolongée au vent et au soleil des surfaces fraîches. Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.

Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

