

Sanafarbe P

Peinture non toxique à la chaux éteinte, respirante, internes/externes



Peinture respirante, naturelle, non toxique, pour intérieurs et extérieurs, de type diffusant, à base de chaux éteinte. Formulation à base minérale, active, à haute capacité anti-moisissure naturelle et anti-condensation, préparée selon les recettes traditionnelles, pour une utilisation dans les opérations de la construction écologique et dans la restauration des bâtiments et monuments historiques.

CODE DOUANIER: 3209 9000

COMPOSANTS: Monocomposant

ASPECT: Liquide

COULEURS DISPONIBLES: Blanc / Azichem - grassello di calce

EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Seau 14 l - Seau 4 l

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Produit à base de chaux éteinte et de pigments naturels. Sanafarbe P est très respirant, antibactérien et anti-moisissure. Pas de solvants, diluants, substances nocives en général.

CHAMPS D'APPLICATION

Peinture décorative et de restauration des intérieurs et extérieurs.

SUPPORTS AUTORISÉS

Crépis - Mortiers de béton, à la chaux et mixtes - Placoplâtre - Plâtre

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports d'application devront être exempts de saletés, de poussière, de parties incohérentes, etc.; les peintures pré-existantes (lavable, organique, à solvant etc.) devront être retirées. Un traitement de fixation préalable des surfaces est toujours conseillé avec un apprêt Sanaxil Fix consolidant et transparent à base de silicate de potassium. L'application de Sanaxil Fix peut être effectuée à la brosse, au rouleau ou au pistolet: le nombre de mains requis et le taux de dilution avec l'eau la mieux adaptée doivent être déterminés en fonction des conditions et de la dégradation par absorption des supports. La plage de dilution admissible permet l'addition d'eau jusqu'à un rapport maximum de 1:1.

MODE D'EMPLOI

Appliquer au pinceau, rouleau, pistolet, en deux couches espacées l'une de l'autre d'environ 24 heures. Permet la reproduction facile de finitions traditionnelles de type: épongeant, récurant, persillage, bourrage. Sanafarbe P est sec au toucher après 2 heures, peut être recouvert après 4 heures et sera séché en profondeur après 8-16 heures.



MÉTHODES D'APPLICATION

Pinceau - Rouleau - Jet


NETTOYAGE DES OUTILS


Eau


CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

 Conservabilité: 12 mois

 Poids spécifique: 1.30 kg/dm³

 Température d'utilisation: +8 / +30 °C

 Dosage: 0.35 - 0.40 l/m²

 Sans solvants

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EN 13300 - categoria

Résistance à l'abrasion humide 2

pH 13

10' a 150°C

Résidu sec **59.40 %**

ASTM D 5887

Coefficient de perméabilité **125 μ**

CONSOMMATION

Appliquer de 0,20 à 0,40 litres de Sanafarbe P par m² de surface à peindre.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité. Garder le produit à une température de stockage comprise entre +5°C et +35°C.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE



Produit et distribué par **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italie
Tél : +39 0376.604185 / 604365
Fax : +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Mise à jour du **25-07-2022**
Conditions de vente et avis légaux disponibles sur
<https://www.azichem.com/conditions-générales-de-vente>
Nombre total de pages de ce document: 3

CONTENUS ADDITIONNELS



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

En fonction des conditions de température au moment de l'application et pendant le séchage et le durcissement, les couleurs peuvent subir de légères variations chromatiques.

Eviter l'exposition prolongée directe au vent et au soleil des surfaces fraîches. Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques.

Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

