

Syntech Epox Level



CODE DOUANIER: 3907 3000

COMPOSANTS: Bi-composant

ASPECT: Liquide dense + Liquide dense

COULEURS DISPONIBLES: RAL classic

EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Bidon 10 kg [A] - Bidon 2.3 kg [B] - Kit: 1 Bidon 10 kg [A] + 1 Bidon 2.3 kg [B]

SUPPORTS AUTORISÉS

Béton - Chapes de support - Revêtements en résine


MÉTHODES D'APPLICATION


Coulure - Rouleau


NETTOYAGE DES OUTILS


Syntech Diluente Epoxy

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

 Conservabilité: 12 mois

 Utiliser en portant des gants de protection

 Température d'utilisation: +10 / +35 °C

 Utiliser en portant des lunettes de protection

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

EN 12188

Collage par traction directe sur acier $\geq 14 \text{ N/mm}^2$

EN ISO 2813

Éclat $> 90 \text{ Gloss } 60^\circ$

EN ISO 6272-1 Class IR4

Résistance aux chocs $>4 \text{ Nm}$

Température d'exercice $-20 / + 90 \text{ }^\circ\text{C}$

Hors-poussière à 20°C **2 - 3 h**

Durcissement complet à 20°C **7 jour**

EN 13892-4

Adhésion par traction directe $\geq 4.5 \text{ N/mm}^2$

BCA EN 13892-4 CLASS AR 0,5

Résistance à l'usure **10 μm**

EN 13501-1

Réaction au feu **Class F**

Brookfield ASTM D 2196

Viscosité **3.500 \pm 1000 mPas**

Durcissement au toucher à 20°C **8 h**

Dir.2004/42/CE

< 500 g/l

STOCKAGE ET CONSERVATION

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Craint l'humidité.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com. Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

