

Syntech Grout EP



CODE DOUANIER: 3907 3000
COMPOSANTS: Bi-composant
ASPECT: Liquide + Liquide
COULEURS DISPONIBLES: Gris clair
EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Seau 10 kg [A] - Seau 2.1 kg [B] - Kit: 1 Seau 10 kg [A] + 1 Seau 2.1 kg [B]

CERTIFICATIONS OBTENUES ET NORMES



SUPPORTS AUTORISÉS

Béton

MÉTHODES D'APPLICATION

Coulure


NETTOYAGE DES OUTILS


Diluant pour résines

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES


 Conservabilité: 12 mois


A:B Rapport de mélange: 10 : 2.1 _

 Température d'utilisation: +5 / + 35 °C

 Utiliser en portant des lunettes de protection

 Epaisseur maximum conseillée: 5 mm

 Sans solvants

 Utiliser en portant des gants de protection



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

20 °C
Circulation piétonne **4 h**
UNI EN 1015-17
Contenu de chlorure **0.01 %**

Résistance à compression > **45 N/mm²**

UNI EN 1504 -3
Module élastique statique **20 GPa**

UNI EN 1504 -3
Absorption capillaire **0.01**

20 °C
Durcissement au toucher à 20°C **2 h**

UNI EN 1504 -3
4.1 MPa

UNI EN 1504 -3
Résistance au glissement **CLASS I**

1504-6
Résistance à l'extraction des barres en acier à adhérence améliorée
0.32 mm

STOCKAGE ET CONSERVATION

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Stocker le produit à une température comprise entre +10°C et +30°C.

GALERIE PHOTOGRAPHIQUE



AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

