

Syntech Poliurea Top Coating

Revêtement protecteur en résine polyuréthane aliphatique



Formule protectrice, pigmentée, à deux composants, à base de résines polyuréthanes aliphatiques, idéale pour le revêtement protecteur et esthétique des imperméabilisations réalisées avec SYNTECH POLIUREA SPRAY. Caractérisée par des niveaux élevés d'élasticité et de protection, même en présence d'atmosphères agressives. Disponible sur demande dans les teintes de la gamme RAL.

CODE DOUANIER: 3909 5090

COMPOSANTS: Bi-composant

ASPECT: Liquide + Liquide

COULEURS DISPONIBLES: RAL classic

EMBALLAGES ET DIMENSIONS: Bidon 6.7 kg [A] - Bidon 3.3 kg [B] - Kit: 1 Bidon 6.7 kg [A] + 1 Bidon 3.3 kg [B]

CHAMPS D'APPLICATION

Revêtement superficiel pigmenté pour la coloration des revêtements en polyurée et leur protection contre les rayons UV (qui en l'absence du revêtement supérieur provoquerait un changement de couleur au fil du temps). Après une préparation appropriée avec SYNTECH POLIUREA PRIMER, il peut également être appliqué comme simple revêtement de protection aliphatique coloré.

SUPPORTS AUTORISÉS

Béton - Carreaux et tuiles - Chapes de support - Polycarbamide et polyuréthane

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Support polyurée Aspirer et souffler les surfaces pour éliminer toute poussière qui aurait pu s'accumuler dans les 24-48 heures suivant l'installation de SYNTECH POLIUREA SPRAY Support en béton, mortier, brique, carrelage Le support sur lequel le système polyurée doit être posé doit être apte à supporter les contraintes résultant de l'utilisation prévue, telles que les charges statiques ou dynamiques, les chocs, les dilatations thermo-hygrométriques, les vibrations, etc. En ce qui concerne les caractéristiques du support (humidité maximale, cohésion, classe de résistance, planéité, etc.) et la préparation de la surface qui accueillera le système de résine, nous recommandons les exigences énoncées au chapitre 5 de la norme UNI 10966 (" SYSTÈMES DE RÉSINE POUR SURFACES HORIZONTALES ET VERTICALES - INSTRUCTIONS POUR LA CONCEPTION ET L'APPLICATION "). Dans tous les cas, nettoyer et dégraisser soigneusement les surfaces, en éliminant tout type de saleté, résidus de peinture ou parties incohérentes. L'humidité du support doit être $\leq 3\%$. Évaluer le type de préparation mécanique le plus pratique (grenaillage, sablage, hydrolavage, etc.). Les surfaces doivent également être exemptes de discontinuité, et éventuellement nivelées et régularisées avec des produits de la gamme FLOOR ou de la gamme REPAR. En cas de présence (même suspectée) d'humidité provenant de la remontée capillaire du support, il est recommandé d'appliquer au préalable la résine époxy pour "supports humides" Syntech Pavidamp. Les sols carrelés, ou les sols recouverts de résine préexistante, doivent être soumis à un dégrossissage mécanique effectué par grenaillage, fraisage, bouchardage, etc., jusqu'à l'élimination totale de la croûte imperméable et l'opacification des surfaces. Enlever la poussière après abrasion. Il est recommandé d'utiliser le Primer de la gamme SYNTECH POLIUREA PRIMER. Sur des supports particulièrement absorbants, pour éviter la formation de cratères / soufflures à la surface du produit fraîchement pulvérisé, il est recommandé d'utiliser des primaires de la gamme SYNTECH POLIUREA PRIMER, en contactant toujours le personnel technique d'Azichem pour obtenir des éclaircissements sur le type le plus approprié à utiliser. . Appliquer plusieurs couches d'apprêt jusqu'à ce que la porosité soit saturée et en fournissant un léger saupoudrage avec du sable de quartz propre et sec (0,4-0,7 mm). Ne dépoussiérez jamais l'apprêt. Prévoir des systèmes d'étanchéité élastiques adaptés pour recouvrir les joints, raccords, fissures ou fissures soumis à des mouvements importants.



MODE D'EMPLOI

Ajouter le composant B au composant A dans un seul récipient en prenant soin de prélever tout le matériel contenu dans les emballages. Mélanger correctement avec un mélangeur à basse vitesse ou un outil de chantier approprié jusqu'à ce que le mélange soit parfaitement homogène et sans grumeaux. Appliquer au rouleau ou au pinceau sur les surfaces de SYNTECH POLIUREA SPRAY, dans les 24-48 heures suivant l'application. Pour toute réparation et/ou finition, il est recommandé un ponçage soigné des supports.










MÉTHODES D'APPLICATION

Pinceau - Rouleau

NETTOYAGE DES OUTILS

Diluant pour résines

CARACTÉRISTIQUES FONDAMENTALES

-  Conservabilité: 12 mois
-  Epaisseur minimum conseillée: 125 µm
-  Poids spécifique: 1.18 (±0.05) kg/dm³
- A:B** Rapport de mélange: 100:21 _
-  Température d'utilisation: +7 / +35 °C
-  Utiliser en portant des lunettes de protection
-  Epaisseur maximum conseillée: 200 µm
-  Matériau inflammable
-  Produit à base solvant
-  Résistant aux rayons UV
-  Utiliser en portant des gants de protection

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Point d'inflammation **53 °C**

10' à 105°C
Résidu sec **68 %**

à 20°C
Durcissement complet à 20°C **7 jour**

à 20°C
Durcissement au toucher à 20°C **20 - 26 h**

à 25°C
Viscosité **230 mPa**

CONSOMMATION

De 0,15 à 0,25 kg de SYNTECH POLIUREA TOP COATING par m² de surface à revêtir.

STOCKAGE ET CONSERVATION

Craint le gel. Stocker le produit dans son emballage d'origine et dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Une mauvaise conservation peut causer une perte des performances rhéologiques. Craint l'humidité.



GALERIE PHOTOGRAPHIQUE



CONTENUS ADDITIONNELS



Produit et distribué par **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italie
Tél : +39 0376.604185 / 604365
Fax : +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Mise à jour du **29-07-2022**
Conditions de vente et avis légaux disponibles sur
<https://www.azichem.com/conditions-generales-de-vente>
Nombre total de pages de ce document: 4

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Syntech Poliurea Top Coating est un produit inflammable, à solvant, destiné exclusivement aux applications professionnelles à l'extérieur, à manipuler avec des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés, ainsi que des protections à filtre pour le visage contre les vapeurs organiques de classe de protection FFA2. Éviter tout contact avec le produit.

L'exposition directe aux rayons du soleil peut provoquer un dessèchement rapide et anormal qui peut affecter l'adhérence du produit.

Ne pas appliquer en cas d'exposition directe au soleil et/ou de ventilation excessive. Eviter d'appliquer dans des conditions thermiques à risque pour la formation de condensation (la température du support devra être d'au moins 3 °C au-dessus du point de rosée). Les informations générales, tout comme les indications et les conseils d'utilisation de ce produit, fournies dans cette fiche technique et éventuellement données même verbalement ou par écrit, correspondent à l'état actuel de nos connaissances scientifiques et pratiques. Les données et les prestations éventuellement fournies sont le résultat de tests de laboratoires conduits en milieu contrôlé et, en tant que tels, peuvent subir des modifications en relation aux conditions réelles de mise en œuvre.

Azichem Srl décline toute responsabilité dérivant de prestations inadéquates liées à l'usage impropre du produit ou liée aux effets dérivants de facteurs ou d'éléments étrangers à la qualité de ce dernier, y compris la mauvaise conservation.

Qui souhaite utiliser le produit doit établir, avant l'utilisation, si celui-ci est plus ou moins conforme à l'utilisation prévu, en s'assurant toute responsabilité.

Les caractéristiques techniques et de fonctionnement contenues dans cette fiche technique sont mises à jour régulièrement. Pour une consultation en temps réel, se connecter au site : www.azichem.com. La date de révision est indiquée dans l'espace à côté. La présente édition annule et remplace toute autre précédente.

Nous rappelons que l'utilisateur doit lire la plus récente Fiche de sécurité de ce produit, contenant les données chimiques et physiques, les phrases de risque et d'autres informations pour pouvoir transporter, utiliser et éliminer le produit et son emballage de sécurité. Pour la consultation, visiter le site : www.azichem.com.

Il est interdit de disperser le produit et/ou l'emballage.

